



KÖSTER KB-FIX 1

Snelciment voor spoedreparaties

Eigenschappen

Watervast, waterdicht, weerbestendig, zeer snel uithardende, hoog drukvaste mortel (verwerkingstijd ongeveer 1 minuut) voor kleinschalige snelle reparaties van metselwerk en beton, evenals voor een spoed reparatie. Vrij van zouten en chloriden.

Technische gegevens

Reactietijd na ca. 60 seconden (20 °C)
Toepassing 2e laag na ca.. 2 uu

Toepassingsgebieden

- Stekkenlijm, het krimpvrij opsluiten van wapeningsstaal in de prefab betonbouw - Reparaties onder water - Afdichting van buizen en afvoerpijpen binnen/buiten. - Plaatsen van machines, hekwerk e.d. - Inzetten van haken en pluggen - Dichtsmeren van gaten en spleten voor o.a. hogedruk injecties - Opsluiten van Köster doorvoer dichtkit. De met Köster Snelpasta bevestigde haken, wapeningsstaal verankeringen e.d. roesten niet. Door luchtdichte afsluiting wordt de aanwezige roest geremd.

Ondergrond

Losse delen in en op de ondergrond verwijderen. Ondergrond voorbevochtigen.

Verwerking

Köster Snelpasta wordt met water aangemaakt tot een plastische massa, verhouding 3 : 1. Verdere verwerking als normale specie. Niet teveel per keer aanmaken. De afbindtijd kan eventueel vertraagd worden door toevoeging van portlandcement en/of zand. Bij extreme kou, water van + 20 °C gebruiken.

Verbruik

Ca. 1,8 kg/l Holle ruimte

Reiniging apparatuur

Na gebruik direkt reinigen met water.

Verpakking

C 511 015 15 kg Emmer

Opslag

Droog opslaan, in originele gesloten verpakking minmaal 6 maanden.

Veiligheid

Draag beschermende handschoenen en veiligheidsbril

Bijbehorende producten

KÖSTER KB-FIX 5 Art.-Nr. C 515 015
KÖSTER Spatel Art.-Nr. X 987 001

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen, wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geldt daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geldt niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies zijn ongeldig