



KÖSTER Crisin Crème anti optrekkend vocht

Technisch merkbld M 278

Datum update: 29-10-2018

- Official test report, MFPA, Leipzig according to WTA Technical Leaflet 4-4-03, Vochtpercentage 95%

Oplosmiddelvrij Hars/Silan injectiecrème tegen optrekkend vocht, werkzaam tot een DVG van 95%.



Eigenschappen

Köster Crisin Crème is een oplosmiddelvrij Hars/Silan tegen optrekkend vocht.

Technische gegevens

Materiaal basis	Hars/Silan combi
Kleur	Wit
Dichtheid	0,85 g / cm ³
Vaste stof	ca. 85 %
Consistentie	pasteus, standvast
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C to + 35 °C

KÖSTER Saneermortel Grijs
KÖSTER Saneermortel 2 wit -
restauratiemortel
KÖSTER Saneermortel Wit - Snel
KÖSTER Saneermortel Wit - Licht

Art.-Nr. M 661 025
Art.-Nr. M 662 025
Art.-Nr. M 663 030
Art.-Nr. M 664 020

Toepassingsgebieden

Afdichting tegen optrekkend vocht in vochtige wanden. Op alle minerale bouwstoffen toepasbaar, met uitzondering van gasbeton.

Verwerking

De boorgaten (14 mm diameter) worden horizontaal aangebracht in de (idealiter) onderste horizontale voeg, tot 3 cm van muureinde. Reiniging door spoelen met water of perslucht. De boorgatafstand is onafhankelijk van de wanddikte in het algemeen 10 cm. Dan Köster Crisin crème met behulp van de Köster Handpomp (310 ml patroon) injecteren in de wand. Onmiddellijk daarna, kunnen de boorgaten met Köster KB Fix 5 afgesloten worden. Voor mechanische verwerking is Crisin Crème ook in emmers verkrijgbaar.

Verbruik

Wanddikte: 12 cm: ca. 140 ml/m² (310 ml voor ca. 2,2 m) Wanddikte: 24 cm: ca. 330 ml/m² (310 ml voor ca. 0,9 m) Wanddikte: 36 cm: ca. 510 ml/m² (310 ml voor ca. 0,6 m)

Reiniging apparatuur

Na gebruik met water.

Verpakking

M 278 010	10 l Emmer
M 278 310	310 ml Flesje
M 278 600	12 x 600 ml doos

Opslag

Bij kamertemperaturen (ca. + 20 °C) opgeslagen, in originele gesloten verpakking min. 6 maanden houdbaar. Bij tussentijds gebruik de afdekfolie weer goed terugplaatsen om aantasting van de werkbare stof te verhinderen.

Bijbehorende producten

KÖSTER KB-FIX 5	Art.-Nr. C 515 015
KÖSTER Polysil TG 500 zoutremmer	Art.-Nr. M 111
KÖSTER Fijnpleister	Art.-Nr. M 655 025

De informatie die in dit merkbld wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkblden door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkblden, wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geldt daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geldt niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkbld is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies zijn ongeldig