



KÖSTER Contactlijm

Één componenten contactlijm voor detailleringen en aansluitingen met de niet gecasheerde Köster ECB en Köster TPO membranen.

Eigenschappen

Köster Contactlijm is een kant en klaar produkt, een componentenlijm voor detailleringen, opstanden en aansluitingen met de niet gecasheerde Köster ECB en Köster TPO membranen.

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur	min. + 5 °C
Optimale verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot + 25 °C
Dichtheid	0.75 g / cm ³
Kleur	groen
Viscositeit (+ 20 °C)	2250 ± 750 mPa·s
Vlampunt (closed cup)	< 0 °C
Vaste stof	31.5 ± 2 %

ruimtes. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken tijdens de verwerking. Etikettering in overeenstemming met de regelgeving voor gevaarlijke stoffen: Zie MSDS. Houd u aan alle overheids-, en lokale veiligheidsvoorschriften bij het verwerken van het materiaal.

Bijbehorende produkten

KÖSTER ECB 2.0 mm dakbedekking	Art.-Nr. RE 820
KÖSTER TPO 1.5 mm	Art.-Nr. RT 815
KÖSTER TPO 1.8 mm Dakbanen	Art.-Nr. RT 818
KÖSTER TPO dakbedekking 2.0 mm	Art.-Nr. RT 820
KÖSTER Bitumen-primer	Art.-Nr. W 110 010

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vrij van losse bestanddelen en andere hechtingverminderende stoffen zoals b.v. olie, vet of stof. Het verdient aanbeveling om ten alle tijden een lijmproef vooraf te doen.

Geschikte ondergronden

- Metaal
- Plastic
- Beton
- Metselwerk
- Hout
- Bitumineuse membranen

Verwerking

Uitvoering volgens de Köster installatie instructies. Lijm vooraf goed oproeren. Aanbrengen naar keuze met kwast, roller, spatel op zowel de ondergrond als de dakbaan. De optimale verwerkingstemperatuur is + 15°C tot + 25°C. Niet verwerken bij temperaturen beneden de +5°C. Wacht 5-20 minuten na het aanbrengen zodat het oplosmiddel kan verdampen.

Het bepalen van het goede lijmmoment kan met een vingertest. De lijm moet kleverig zijn maar niet aan de vinger kleven. Breng de membraan aan zodanig dat er geen lucht wordt ingesloten. De kleefkracht is groot, correcties zijn in de regel niet mogelijk.

Gebruik een roller of spaan om het geheel vlaksgewijs aan te drukken.

Verbruik

175 - 250 g / m² per zijde

Verpakking

RT 102 004 4.5 kg Blik

Opslag

Bewaar droog en koel. In de origineel gesloten verpakkingen minimaal 9 maanden te bewaren.

Veiligheid

KÖSTER Contact Adhesive bevat brandbare organische oplosmiddelen. Draag een veiligheidsbril en handschoenen die bestand zijn tegen oplosmiddelen. Alleen gebruiken in goed geventileerde

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen, wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geldt daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geldt niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies zijn ongeldig